
BEKAMIX-70-U-BA

Descrição:

Argamassa refratária aluminosa, úmida de pega ao ar, pronta para uso.

Aplicações principais:

- Assentamento de tijolos densos aluminosos
- Assentamento de tijolos isolantes.

Análise Química:

Parâmetros	Unidade	Típico
Al ₂ O ₃	%	71,00
SiO ₂	%	21,90
Fe ₂ O ₃	%	1,97
Na ₂ O+K ₂ O	%	1,50

Propriedades Gerais:

Parâmetro	Unidade	Típico
Tempo de retenção de água	Segundos	40

Propriedades Especiais:

Parâmetros	Unidade	Típico
Força ligante após 110°C x 24h	MPa	3,0
Força ligante após 1400°C x 5h	MPa	5,0
Refratariedade simples	C.O.	30

Embalagem:

Produto é fornecido em baldes plásticos de 20 litros, hermeticamente fechados, com aproximadamente 35 kg cada.

Armazenamento/Validade:

Deve ser armazenado em condições adequadas (local coberto, arejado e protegido contra umidade). Mantido nestas condições e na sua embalagem original seu prazo de validade é de 180 dias.

Advertência ao usuário:

Na utilização deste produto é necessário consultar a sua Folha de Dados de Segurança.

Observações:

- (1) As informações acima são orientativas, sujeitas a variações e não devem ser usadas como especificações ou garantia.
- (2) Os ensaios especiais não são realizados para controle de rotina.
- (3) Os dados acima foram obtidos segundo metodologias internas da Beka Brasil que são baseadas nos procedimentos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
- (4) FDT emitida em julho/2008.